Numéro grgra16659

Compagnie Nationale du Rhône
Département du Patrimoine Fluvial et Industriel - PF Labo

RAPPORT D 'ESSAIS
ANALYSE GRANULOMETRIQUE


Identification

Client	SCV
Code affaire	i00327
Aménagement	carriére de sauveterre
Chantier	**contrôle de production 50/250 mm**

Poids total de l'échantillon	: 1500000 gr
Poids utilisé	: 1500000 gr
Mode de prélévement	: chargeur
Mode de conservation	:
Date du prélévement	: 14/01/2009
Date d' essai	: 14/01/2009
Opérateur	: j.maurice
Responsable	: J.PERRIER

Caractéristique en place
Nature du matériau : **calcaire**

nota *: sauf demande particul*
conservés pendant une période de 15 jours suivant leur envoi



Tamis ou Ø équivalent	250	200	100	50
Pourcentage pondérale	100	99	33	1

Compagnie Nationale du Rhône

Département Patrimoine Fluvial
Laboratoire Hydraulique - Mesures
4, rue Chalon sur Saône
69007 LYON
tél. : 04 78 61 60 00
Fax : 04 78 58 69 38
Code affaire : I.00327
DPFI-PF Labo 09-49

LYON, le mardi 27 janvier 2009

BORDEREAU D'ENVOI DE RESULTATS D'ESSAIS

Destinataire **:** Société : **SCV**

Adresse : 115 Rue de la source
Le PONTET 84968

A l'attention de **Nadége JOUSSEMET**

Envoi par fax 04 90 22 23 82 le 19/01/2009 par **M.MAURICE**

Signature

Objet **:** Essai D'analyse granulométrique sur échantillons 50/250 mm
Date de l'essai ***:14/01/09*** ***Réf. commande*** ***:042832***

Pièces jointes :
- 1 rapport d'essai *analyse granulométrique n° 16659*

Commentaires :
La mission confiée au laboratoire était de réaliser une analyse granulométrique sur un échantillon d'enrochement calcaire dont les éléments étaient compris entre 50 mm et 250 mm . L'échantillon d'un poids total de 1500 kg a été passé successivement au tamis de 250mm,200mm,100mm et 50mm.

Conclusion
Le matériau est compris dans la fourchette 50/250 mm
la quasi-totalité des matériaux sont compris entre 50 et 200 mm
La fraction 200/250 mm est donc sous représentée.

LE CHARGE D'AFFAIRE : J.PERRIER
Signature :