SCV - SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES

115 rue de la Source BP60029
SAINT SATURNIN LES AVIGNON 84271 VEDENE CEDEX
Tel : 04.90.22.23.82 Fax : 04.90.22.23.51

Fiche Produit


Fin de validité 31/12/2026

Grave 0/80 Recyclée

Pétrographie : matériaux recyclés
Elaboration : Concassé

Résultats de production

	0.063	1	2	4	5	8	10	20	40	63	80	100	112	125	VBS
Maximum	4.13	16.33	20.34	25.88	28.17	34.05	37.44	52.48	77.37	94.91	100.00	100.00	100.00	100.00	0.12
Moyenne Xf	3.15	10.59	13.24	16.99	18.75	24.23	27.16	42.98	67.19	85.18	94.13	96.41	99.91	100.00	0.08
Minimum	1.64	6.49	7.79	9.52	10.79	16.12	17.60	31.36	52.89	73.76	86.65	89.43	99.49	100.00	0.04



Autres caractéristiques

GTR2024	Assimilation GTR 2024	NF P11-300	AR-A51 VC2G11 au 09/07/2026
GTR	Classification GTR	NF P11-300	F71 au 09/07/2026
GTReq	Assimilation GTR	NF P11-300	D2 au 09/07/2026
LA	Los Angeles	EN 1097-2	22 (15/09/2026)
MDE	Micro-Deval	EN 1097-1	21 (15/09/2026)
SS	Sulfates solubles dans l'eau des matériaux recyclés	NF EN 1744-1	0.2 % (15/09/2026)
FL	Granulats recyclés - Teneur en élément flottant	EN 933-11	<1% au 15/09/2026
Ra	Granulats recyclés - Teneur en matériaux bitumineux	EN 933-11	8 % au 15/09/2026
Rb	Granulats recyclés - Teneur en élément de maçonnerie	EN 933-11	5 % au 15/09/2026
Rc	Granulats recyclés - Teneur en béton et mortier	EN 933-11	51 % au 15/09/2026
Rcu	Granulats recyclés - Teneur en béton et granulat non liée	EN 933-11	87 % au 15/09/2026
Rg	Granulats recyclés - Teneur en verre	EN 933-11	0.1 % au 15/09/2026
Ru	Granulats recyclés - Teneur GNT, pierre naturelle	EN 933-11	36 % au 15/09/2026
X	Granulats recyclés - Autres	EN 933-11	0.5 % au 15/09/2026

WIL 11.09.01.344 (c) Arcade 1996,2025

F. CARLETTI