



Gravillons 6/16

Producteur : Carrière de Sauveterre
Péetrographie : Calcaire Barrémien du Crétacé
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

6.3 16

Norme NF P 18-545 Article 10

A


		d/2		d			D/1.4		D	1.4D	2D		
	0.5	3.15	5	6.3	8	10	11.2	14	16	22.4	31.5	f	FI
Etendue e							30						
V.S.S.+U		6		20			61		100			1.8	24
V.S.S.		5		15			55		99			1.5	20
V.S.I.				0			25		90	98	100		
V.S.I.-U				0			19		85	97			

Partie informative

Résultats de production

du 12/01/26 au 08/06/26

	0.5	3.15	5	6.3	8	10	11.2	14	16	22.4	31.5	f	FI
Maximum	1	1	2	5	16	30	41	75	96	100	100	1.2	15
Xf+1.25xEcart-types	1	1	2	4	14	29	41	74	94	100	100	1.1	15
Moyenne Xf	1	1	1	3	12	26	37	70	93	100	100	0.8	13
Xf-1.25xEcart-types	1	1	1	1	9	22	33	67	91	100	100	0.4	11
Minimum	0	1	1	2	8	22	32	65	91	100	100	0.4	10
Ecart-type	0.3	0.3	0.4	1.0	2.1	2.8	3.0	2.8	1.5	0.0	0.0	0.30	2.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6



F. CARLETTI