



# Gravillons 16/22

**Producteur :** Carrière de Sauveterre  
**Pétrographie :** Calcaire Barrémien du Crétacé  
**Elaboration :** Concassé

## Partie contractuelle


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme									Code
	Norme NF P 18-545 Article 10									
	d/2	d	D		1.4D	2D				
	8	14	16	20	22.4	25	31.5	45	f	Fl
Etendue e			15		15					
V.S.S.+U	6		23		100				1.8	24
V.S.S.	5		18		99				1.5	20
V.S.I.			3		84		98	100		
V.S.I.-U			0		79		97			

## Partie informative

Résultats de production

	du 07/07/25 au 08/12/25									
	8	14	16	20	22.4	25	31.5	45	f	Fl
Maximum	2	3	9	70	96	100	100	100	1.5	13
Xf+1.25xEcart-types	2	2	9	69	96	100	100	100	1.1	13
Moyenne Xf	1	2	7	65	94	99	100	100	0.7	10
Xf-1.25xEcart-types	0	1	5	60	92	99	99	100	0.3	8
Minimum	0	1	4	58	90	98	98	100	0.1	8
Ecart-type	0.5	0.6	1.5	3.8	1.8	0.7	0.5	0.0	0.30	2.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6



F. CARLETTI