



0/6.3

Producteur : Carrière de Sauveterre

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 6.3

Norme NF P 18-545 Article 7


Producteur

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	2	D/2	3.15	4	5.6	D	6.3	8	1.4D	9	11.2	12.5	2D
Etendue e	6							20				10							
V.S.S.+U	13.0							81				100			100				
V.S.S.	12.0							80				99			100				
V.S.I.	6.0							60				89			98				100
V.S.I.-U	5.0							59				87			97				100

Partie informative
Résultats de production

du 15/06/04 au 31/10/23

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	2	3.15	4	5.6	6.3	8	9	11.2	12.5
Maximum	11.8	14	19	25	36	45	55	76	84	95	99	100	100	100	100
Xf+1.25xEcart-types	11.3	14	19	24	35	44	53	69	79	96	99	100	100	100	100
Moyenne Xf	10.0	12	17	21	32	39	47	64	73	91	98	100	100	100	100
Xf-1.25xEcart-types	8.7	11	14	18	28	35	42	59	68	87	97	99	100	100	100
Minimum	8.5	11	14	18	27	34	38	60	68	80	97	99	100	100	100
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16



R. BONNASSIES