



Grave 0/20

Producteur : Carrière de Sauveterre
Péetrographie : Calcaire Barrémien du Crétacé
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 20

Norme NF P 18-545 Article 7

Couches de fondation, base et liaison


	0.063	1	2	3.15	4	5	8	D/2	10	16	D	1.4D	2D	FI	MB 0/D
Etendue e	6							20			10				
V.S.S.+U	12.5							76			100			24	1.2
V.S.S.	10.5							75			99			20	1.0
V.S.I.	4.5							55			89	98	100		
V.S.I.-U	2.5							54			87	97	100		

Partie informative

Résultats de production

du 19/01/26 au 08/06/26

	0.063	1	2	3.15	4	5	8	10	16	20	28	40	FI	MB 0/D
Maximum	9.4	23	32	41	47	52	68	74	94	99	100	100	19	1.0
Xf+1.25xEcart-types	7.8	19	28	36	40	46	62	70	91	99	100	100	19	0.7
Moyenne Xf	6.1	15	22	30	33	39	54	63	86	97	100	100	18	0.5
Xf-1.25xEcart-types	4.5	12	17	23	26	32	47	56	81	95	100	100	17	0.2
Minimum	4.7	12	18	24	27	33	47	55	78	95	100	100	17	0.2
Ecart-type	1.31	2.9	4.2	5.1	5.6	5.7	6.0	5.5	4.2	1.4	0.0	0.0	1.0	0.20
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6	15



F. CARLETTI

WIL 11.09.01.344 (c) Arcelormittal 1996,2025