



Grave 0/80 Recyclée

Péetrographie : matériaux recyclés
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	80
---	----


Catégorie

0/80 Recyclé

	0.063	1	2	4	5	8	10	20	40	63	80	100	112	125	VBS
V.S.S.	5.00								80.00		100.00				
V.S.I.	0.00								50.00		85.00		98.00		

Partie informative
Résultats de production

	0.063	1	2	4	5	8	10	20	40	63	80	100	112	125	VBS
Maximum	4.13	16.33	20.34	25.88	28.17	34.05	37.44	52.48	77.37	94.91	100.00	100.00	100.00	100.00	0.09
Moyenne Xf	3.06	11.10	13.83	17.96	19.86	25.86	29.07	45.30	68.34	86.46	94.76	96.59	99.90	100.00	0.07
Minimum	1.64	6.49	7.79	9.52	10.79	16.34	21.03	36.43	52.89	73.76	86.65	89.43	99.49	100.00	0.04



F. CARLETTI