



20/63

Producteur : Carrière de Châteauneuf du Pape
Péetrographie : Calcaire Barrémien du Crétacé
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

20

63

Catégorie

20/63


	10	16	20	22.4	28	31.5	40	56	63	80	90	125	f	FI
V.S.S.	5.00		15.00				72.00		97.00			100.00		20
V.S.I.	0.00		0.00				42.00		82.00		98.00	100.00		

Partie informative

Résultats de production

du 21/03/07 au 29/11/23

	10	16	20	22.4	28	31.5	40	56	63	80	90	125	f	FI
Maximum	2.83	6.26	13.39	19.58	34.69	45.23	71.80	95.60	96.71	100.00	100.00	100.00	0.7	
Moyenne Xf	0.84	1.95	3.57	8.10	21.22	29.03	54.97	82.03	89.93	96.88	100.00	100.00	0.4	4
Minimum	0.30	0.44	0.50	2.14	10.35	13.80	43.50	73.50	84.25	90.24	100.00	100.00	0.2	



R. BONNASSIES

WIL 11.07.04.344 (c) Arcade 1996,2023