



Producteur : Carrière de Sauveterre **client :** Controle interne
Granulats : ABATTAGE
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Scalpé

Contrôleur	Laboratoire interne
Prélèvement n° B4036001	prélevés le 05/02/2014
Classe granulaire	0/800 mm
Petrographie	Calcaire
Référence	Référence standard (26/10/2012)
Observations internes	
Observations	BRUT DE MINAGE

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	Val.théo. U	Norme
Los Angeles (LA)		21 %		3	EN 1097-2
Micro-Deval (MDE)		15 %		3	EN 1097-1
Masse volumique réelle (MVR)		2.61 Mg/m3			EN 1097-6

