



Gravillons 16/22

Producteur : Carrière de Châteauneuf du Pape
Péetrographie : Calcaire Barrémien du Crétacé
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

16 22.4

Norme NF P 18-545 Article 10

A


	d/2		d		D		1.4D	2D	f	FI
	8	14	16	20	22.4	25	31.5	45		
Etendue e			15		15					
V.S.S.+U	6		23		100				1.8	24
V.S.S.	5		18		95			100	1.5	20
V.S.I.			3		80		98	100		
V.S.I.-U			0		75		97			

Partie informative

Résultats de production

du 08/01/24 au 17/06/24

	8	14	16	20	22.4	25	31.5	45	f	FI
Maximum	1	4	16	68	90	100	100	100	1.1	6
Xf+1.25xEcart-types	1	3	15	66	88	100	100	100	1.0	6
Moyenne Xf	1	2	11	61	85	98	100	100	0.7	4
Xf-1.25xEcart-types	1	1	6	56	82	97	100	100	0.5	3
Minimum	1	1	6	54	82	96	100	100	0.5	3
Ecart-type	0.3	0.7	3.2	4.1	2.6	1.2	0.0	0.0	0.20	1.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6



F. CARLETTI