



30/80

Producteur : Carrière de Sauveterre
Péetrographie : Calcaire Barrémien du Crétacé
Elaboration : Scalpé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

31.5 80

Catégorie


30/80

	16	20	22.4	28	31.5	40	56	63	80	100	112	125	f
V.S.S.	5.00				15.00		60.00		95.00				
V.S.I.					5.00		30.00		85.00		98.00		

Partie informative

Résultats de production

	16	20	22.4	28	31.5	40	56	63	80	100	112	125	f
Maximum	3.70	4.24	5.16	7.68	10.20	21.00	53.01	66.89	92.79	100.00	100.00	100.00	1.7
Moyenne Xf	2.54	2.79	3.39	7.02	9.56	17.54	42.58	56.16	89.05	100.00	100.00	100.00	1.0
Minimum	1.42	1.63	2.11	6.04	8.32	14.75	34.97	48.90	85.67	100.00	100.00	100.00	0.7



R. BONNASSIES

Dimension en mm

WIL 11.07.04.344 (c) Arcende 1996,2023