



Grave 0/20

Producteur : Carrière de Châteauneuf du Pape

Péetrographie : Calcaire Barrémien du Crétacé

Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 20

Norme NF P 18-545 Article 7

a


	0.063	1	2	4	5	8	D/2	10	16	D	1.4D	2D	FI	MB 0/D
Etendue e	6							20		10				
V.S.S.+U	10.0							59		100			24	1.0
V.S.S.	8.0							56		99			20	0.8
V.S.I.	2.0							36		89	98	100		
V.S.I.-U	0.0							33		87	97	100		

Partie informative

Résultats de production

du 31/10/23 au 24/06/24

	0.063	1	2	4	5	8	10	16	20	28	40	FI	MB 0/D
Maximum	4.7	11	15	23	29	43	53	89	99	100	100	16	0.6
Xf+1.25xEcart-types	4.0	10	15	22	27	41	52	85	99	100	100	15	0.4
Moyenne Xf	3.2	8	12	18	22	34	44	79	97	100	100	13	0.2
Xf-1.25xEcart-types	2.4	6	9	14	17	27	37	73	95	100	100	10	0.0
Minimum	2.0	6	8	12	15	25	36	72	94	100	100	10	0.1
Ecart-type	0.66	1.6	2.3	3.5	4.3	5.7	6.1	4.8	1.5	0.0	0.0	2.0	0.20
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6	15



F. CARLETTI